

Prestatieverklaring



DOP ECO 8/16 13043 2023-01

1.	Producttype:	Granulaat 8/16					
2.	Typenummer: Partijnummer:	ECO granulaat 8/16 Vermeld op begeleidingsdocument					
3.	Gebruik:	Halffabricaat voor de productie van asfalt					
4.	Producent:	Recycling Combinatie REKO BV Vondelingenplaat 17 3196 KL Vondelingenplaat (Rotterdam) Tel: +31 (0)10-4724080 Email: info@rekobv.eu					
5.	Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument					
6.	Beoordelingssysteem:	2+					
7.	Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	De certificatie-instantie Kiwa B.V. (identificatienummer 0956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.					
8.	Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen					
9. Essentiële kenmerken		Prestatie			Geharmoniseerde norm		
4.1.2: Gradering G _c 85-20	Zeef	Eis [%]	Declaratie [%]	Eis categorie G _c 20/17,5	NEN – EN 13043:2003 +A1:2008		
4.1.3: Tolerantie G _T 20/17,5	31,5	100	100				
	22,4	98 – 100	98 – 100				
	16	85 – 99	85 – 99				
	11,2	25 – 70	38 – 70	± 17,5			
	8	0 – 20	3 – 20				
	4	0 – 5	0 – 5				
	0,063	0 – 4	0 – 1				
4.1.4: Gehalte fijne bestanddelen	F _{0,5}						
4.1.5: Kwaliteit fijn materiaal	MB _F NPD						
4.1.6: Vlakheidsindex	F _{I15}						
4.1.7: Gehalte rond en ongebroken	C _{50/30}						
4.2.2: Verbrijzelingsweerstand	LA ₃₀						
4.2.3: Polijstweerstand	PSV50						
4.2.7.1: Korrel dichtheid (ρ _a)	2,62 Mg/m ³ (± 0,15)						
4.2.7.2: Waterabsorptie	<1,5 % (+/- 0.5%)						
4.2.9.2: Vorst-dooi bestendigheid	F _{nr}						
4.2.10: Hittebestendigheid	V _{LA} < 1						
4.2.11: Affiniteit met bitumen	85(6h) (± 10)/60(24h) (± 10)						
4.3.3: Grove lichtgewicht verontreiniging	M _{lpc} 0,1						
Zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}						
Totaal zwavel	< 1%						
Water oplosbaar sulfaat	NPD						
Bindings- en verhardingsvertraging	NPD						
Gloeiverlies	< 0.7 % (m/m)						
Total Organic Carbon (T.O.C)	< 0.5 % d.s.						
Vrijkomen van:							
– Uitloging (anionen)	Conform Besluit bodemkwaliteit						
– polycyclische aromaten	< 3 mg/kg d.s.						
– andere gevaarlijke bestanddelen	< 30 mg/kg d.s.						
10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van Recycling Combinatie REKO BV.							
W.J. van Bentum, directeur Rotterdam, 06-01-2023							
 (handtekening)							
De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat het bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de Verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen.							

Vervangt DOP ECO 8/16 13043 2022-01 van 20-01-2022